



TECHNISCHES DATENBLATT

EASYGO SPACHTEL

Gerko Easygo Spachtel ist ein universeller, leichter Polyesterfüller. Das geringe spezifische Gewicht ermöglicht es, Unregelmäßigkeiten und Dellen im Vergleich zu herkömmlichen Füllstoffen mit erheblich weniger Produkt (im Gewicht) zu füllen. Spezifisches Gewicht 1,3 kg/l. Herkömmlicher Füllstoff: 2 kg/l. Hervorragende Haftung auf verzinkten und elektrolytbeschichteten Metallen, Aluminium- und Stahloberflächen. Enthält Glaskugeln als Füllmaterial. Sehr leicht zu verbreiten. Die Farbe wechselt während des Trocknungsprozesses von blau nach grau. Bereit zum Schleifen, wenn die Farbe grau ist.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Universeller leichter Polyesterfüller
- Extreme Haftung auf Metalloberflächen
- Farbwechsel, um das Timing des Starts des Schleifprozesses zu erleichtern
- Hohe Stabilität in der Dose
- Mit Glaskugeln als Füllmaterial
- Niedriges Schrumpfverhältnis
- Vibrationsfest und flexibler auf dünnem Metall
- Kombiniert hervorragende Schleifeigenschaften mit einer absolut kompakten Oberfläche
- Leicht zu schleifen
- Extreme Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Stahl, E-Coat, verzinktem Stahl, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und Holz • Kurze Trocknungszeit
- Spezifisches Gewicht 1,3 kg/l
- Farbe: beige
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
EG10	Easygo Spachtel 1L	Beige	6	288
EG30	Easygo Spachtel 3L	Beige	4	144

VOC-INFORMATIONEN

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIBb) in gebrauchsfertiger Form beträgt 250 g/Liter. Der erhaltene VOC-Gehalt dieses Produkts beträgt 244 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts beträgt <100 g/Liter.

LAGERBEDINGUNGEN

Gerko Easygo Spachtel sollte an einem kühlen Ort in der Originalverpackung mit fest verschlossenem Deckel aufbewahrt werden. Unter den richtigen Bedingungen kann das Produkt ein Jahr lang bei Temperaturen zwischen + 5°C - + 25°C aufbewahrt werden.




TECHNISCHES DATENBLATT

EASYGO SPACHTEL



VORBEREITUNG

Alle Oberflächen gründlich reinigen und schleifen. Zur weiteren Behandlung erneut mit Aceton oder Verdünner reinigen.



WARENMIX

Nach Ausgabe: Gerko Easygo + 2% Härter
Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min bei 20°C

DICHTE 20°C

1.5 gr/cm³ / ± 0.1

HÄRTE (SHORE D) 30 MIN

60 - 65 / ± 5



ANWENDEN

Mit einem Füllspatel. In Schichten mit gleichmäßigem Druck auftragen.
Nicht alle auf einmal anwenden.



TROCKENZEIT



OR



2 - 3 min bei 50% Leistung (Kurzweile)

Die Trocknungszeit kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.




SCHLEIFEN

GROBES SCHLEIFEN

P80 - P120

SCHLEIFEN BEENDEN

P180 - P240



FLEXIBILITÄT

Flexibilität (200µm) (Stick-Test) 45°
Keine Risse oder Brüche.



SICHERHEIT

Brennbar. Gesundheitsschädlich durch Einatmen. Der Dampf kann spontane Flammen verursachen. Es reizt die Augen und die Haut. Während der Verwendung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Atme den Dampf nicht ein. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwendung in gut belüfteten Bereichen, fern von Hitze und Flammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geben Sie keine unbenutzte Mischung zurück in die Form. Sollte nur von geschultem Fachpersonal gehandhabt werden.