



EASYGO PLAMUUR

Gerko Easygo Plamuur is een universele lichtgewicht polyester plamuur. Het lage soortelijk gewicht maakt het mogelijk om oneffenheden en deuken op te vullen met aanzienlijk minder product (in gewicht) in vergelijking met conventionele plamuren. Soortelijk gewicht: 1,3 kg/L. Conventionele plamuur: 2 kg/L. Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektro-zink gecoate metalen, aluminium en stalen oppervlakken. Bevat glazen bollen als vulmateriaal. Zeer gemakkelijk te verspreiden. Kleur verandert van blauw naar grijs tijdens het droogproces. Klaar om te schuren als de kleur grijs is.

EIGENSCHAPPEN

- Universele lichte polyester plamuur
- Extreme hechting op metalen oppervlakken
- Kleurverandering om de timing van het begin van het schuurproces te vergemakkelijken
- Hoge stabiliteit in het blik
- Met glazen bollen als vulmateriaal
- Lage krimpverhouding
- Trillingsbestendig en flexibeler op dun metaal
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een absoluut compact oppervlak
- Gemakkelijk te schuren
- Extreme hechting op diverse ondergronden zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezel- versterkte kunststoffen (GFK) en hout
- Korte droogtijd
- Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
- Kleur: beige
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
EG10	Easygo Plamuur 1L	Beige	6	288
EG30	Easygo Plamuur 3L	Beige	4	144

VOC INFORMATIE

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 244 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

OPSLAGVOORWAARDEN

Gerko Easygo plamuur dient in de originele verpakking met goed gesloten deksel op een koele plaats bewaard te worden. Onder de juiste omstandigheden is het product een jaar houdbaar bij temperaturen tussen + 5°C - + 25°C.




EASYGO PLAMUUR



VOORBEREIDING

Alle ondergronden grondig reinigen en schuren. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met aceton of thinner.



PRODUCTMIX

Per volume: Gerko Easygo + 2% Verharder Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min bij 20°C

DENSITEIT 20°C

1.5 gr/cm³ / ± 0.1

HARDHEID (SHORE D) 30 MIN

60 - 65 / ± 5



AANBRENGEN

Met een plamuurspatel. In lagen aanbrengen met gelijkmatige stevige druk. Niet allemaal tegelijk aanbrengen.



DROOGTIJD



OR



2-3 min bij 50% kracht (korte golf)

De droogtijd kan variëren naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad.




SCHUREN

GROF SCHUREN

P80 - P120

EIND SCHUREN

P180 - P240



FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200µm) (Stick test)
45° Geen scheuren of breuken.



VEILIGHEID

Brandbaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. De damp kan spontane vlammen veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van het product. Adem de damp niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medische hulp inroepen. Bij inslikken niet braken en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed geventileerde ruimtes, ver van hitte en vlammen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Plaats ongebruikt mengsel niet terug in de vorm. Mag alleen worden gehanteerd door getrainde professionals.